

CEKOL WS-60

Wylewka cementowa samopoziomująca

- SZYBKOWIĄŻĄCA
- GRUBOŚĆ WARSTWY 2-60 MM
- RUCH PIESZY PO 3 GODZINACH
- DOSKONAŁA ROZLEWNOŚĆ
- WZMOCNIONA WŁÓKNAMI

SAMOPOZIOMUJĄCA



ZASTOSOWANIE

Do ręcznego lub maszynowego wylewania podkładów pod płytki ceramiczne, kamienne, wykładziny elastyczne, parkiety, panele itp. Możliwość ruchu pieszego już po 3 godzinach. Idealna do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego. CEKOL WS-60 można stosować jako podkład zespolony w warstwach o grubości od 2 do 60 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Musi być wysezonowane i suche. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa.

Gruntowanie: przed przystąpieniem do wylewania podłoże należy dokładnie zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80. W przypadku podłoży o wysokiej chłonności czynność gruntowania powtórzyć. Należy wykonać dylatacje obwodowe oraz dylatacje w progach pomieszczeń. Istniejące dylatacje w podłożu przenieść na jej powierzchnię po związaniu podkładu. Jednorazowa powierzchnia bez dylatacji wewnętrznych nie powinna przekraczać 36 m².

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL WS-60 jest suchą mieszanką cementu, dodatków modyfikujących, wypełniaczy mineralnych oraz zbrojenia w postaci włókien. Do stosowania wewnątrz budynków, zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i o podwyższonej wilgotności.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy: zawartość opakowania wsypać do wody w proporcji 5 litrów wody na 25 kg suchego proszku i wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Pozostawić na 3 minuty, a następnie ponownie wymieszać. Czas zużycia zaprawy po wymieszaniu wynosi do 30 minut. W przypadku wylewania maszynowego należy dostosować ilość wody, do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Wylewanie i pielęgnacja: na przygotowane podłoże należy wylać płynną zaprawę i odpowietrzyć za pomocą walca z kolcami, szczotki, grabi lub sztangi. Po wstępnym związaniu, świeżą zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz zapewnić odpowiednie warunki pielęgnacyjne, najlepiej przykrywając powierzchnię folią na okres 7 dni. W przypadku powierzchni podgrzewanych, przed wylaniem podkładu, należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13813 Podkład na bazie cementu, do stosowania wewnątrz obiektów
Reakcja na ogień:	A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie:	C30
Wytrzymałość na zginanie:	F7
Proporcje mieszanki:	około 5 l wody na 25 kg suchego proszku
Czas zużycia zaprawy:	około 30 minut
Przydatność do ruchu pieszego:	po 3 godzinach w temperaturze +18°C
Czas schnięcia:	około 2 mm grubości warstwy na dobę
Wydajność:	około 17 kg/m ² /10 mm
Grubość warstwy:	od 2 do 60 mm
Układanie parkietów, paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych itp.:	po wyschnięciu do wilgotności < 1 %
Temperatura wykonywania prac:	+5°C do +25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 25 kg	EAN: 5906474500259
CN	32149000

UWAGI

Dalsze prace: Układanie płytek ceramicznych po 12 godzinach (można skrócić czas pielęgnacji). Wykładziny podłogowe, parkiety, panele można układać po całkowitym wyschnięciu wylewki (wilgotność poniżej 1%). W przypadku pojawienia się na powierzchni nalotu należy go zeszlifować mechanicznie.

wylewanie ręczne i maszynowe
klasa wytrzymałości C25/30
wzmocniona włóknami