

Dekoral FARBA DO BETONU



ZAKRES STOSOWANIA

Farba do betonu przeznaczona do malowania powierzchni betonowych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach i innych pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu pieszym lub kołowym. Powierzchnia pomalowana antypoślizgową farbą do betonu jest odporna na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Może być stosowana również na zewnątrz (np. podjazdy, chodniki, podmurówki, betonowe ogrodzenia).



GŁÓWNE CECHY



- Antypoślizgowa
- Szybkoschnąca
- Odporna na ścieranie
- Zapobiega pyleniu posadzek
- Wysoka siła krycia
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Odporna na działanie detergentów oraz olejów mineralnych

DANE TECHNICZNE



Kolor	4 kolory gotowe
Wygląd powłoki	mat
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,32-1,42
Odporność na szorowanie	Spełnia wymagania normy PN-C-81921 Rodzaj I.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2-3 warstwy wydajność do 8 m²/L – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 1.5h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	pędzel płaski, wałek Nylon, wałek Microfibre Floor 120
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, pozbawiona kurzu, brudu, śladów oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.
- Farbę należy nanosić najwcześniej po upływie minimum 8 tygodni od wylania posadzki przy sezonowaniu w optymalnych warunkach (temp. powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 55%).
- Wilgotność posadzki przeznaczonej do malowania powinna wynosić: max. 2% podkłady betonowe, max. 0,5% podkłady anhydrytowe.
- Nowe podkłady (posadzki betonowe, wylewki anhydrytowe) zacierane mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy przeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności oraz usunięcia mleczka cementowego/gipsowego.
- Jako pierwszą warstwę (gruntowanie) zastosować FARBĘ DO BETONU marki Dekoral z dodatkiem 10% rozpuszczalnika do wyrobów ftalowych karbamidowych.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Kolejne warstwy nakładaj w odstępie min. 1,5 godziny - bez rozcieńczania.
- Na podłoża szczególnie narażone na ścieranie nakładaj trzy warstwy farby.
- W czasie aplikacji i schnięcia temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +10°C do +30°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.

WAŻNE

- Powłoka uzyskuje pełne właściwości eksploatacyjne po upływie 7 dni.
- Wyrób przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wywietrz intensywnie do zaniku charakterystycznego zapachu.

DODATKOWE INFORMACJE**Wskazówki BHP i PPOŻ**

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma	Spełnia wymagania normy PN-C-81921 Rodzaj I.
Atesty	Posiada atest higieniczny
Zawartość LZO	Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/L (2010). Produkt zawiera max. 500 g/L
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C, w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Data ważności (miesiące)	36
Opakowania handlowe	0,75 L 5,0 L
Data aktualizacji	12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.