

# CEKOL GS-20

## Klej gipsowy

- Doskonała przyczepność
- Przyklejanie sztukaterii gipsowej
- Klejenie bloczków gipsowych
- Do stosowania wewnątrz
- Szybkoschnący

### DO PRZYKLEJANIA PŁYT GK



### ZASTOSOWANIE

CEKOL GS-20 jest klejem gipsowym do płyt gipsowo-kartonowych. Może być również stosowany do płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej. Nadaje się również do przyklejania elementów gipsowych (sztukaterii) do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu oraz bloczków gipsowych (np. Pro-Monta). Może być stosowany wyłącznie wewnątrz, w pomieszczeniach suchych, na podłożach mineralnych.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klej gipsowy posiada doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczków gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.

### WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL GS-20 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, naturalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających. CEKOL GS-20 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu.

### WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody (0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki) i pozostawić na około 2 minuty. Wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 20 minut.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spełnia wymagania:                               | EN 14496                                |
| Proporcje mieszanki:                             | ok. 4,5 l wody na 10 kg suchego proszku |
| Zużycie:                                         | 3-5 kg/m <sup>2</sup> płyty             |
| Czas zużycia zaprawy:                            | 20 minut                                |
| Temperatura wykonywania prac                     | +5°C do +25°C                           |
| Przyczepność do podłoża: płyta gipsowo-kartonowa | ≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Przyczepność do podłoża: beton                   | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>                   |
| Przyczepność do warstwy izolacyjnej:             | ≥ 0,06 N/mm <sup>2</sup>                |
| Reakcja na ogień:                                | A1                                      |
| Produkt posiada:                                 | Atest higieniczny                       |
| Opakowanie 10kg                                  | EAN 5906474000100                       |
| Opakowanie 20kg                                  | EAN 5906474000209                       |
| CN                                               | 3214190                                 |

## UWAGI

Podłoża silnie chłoneące wodę (np. gazobeton) należy zagruntować CEKOL DL-80