

CEKOL M-1

BEZPYŁOWA MASA SZPACHLOWA

- Biała
- szybka aplikacja



GOTOWA DO UŻYCIA

ZASTOSOWANIE

CEKOL M-1 można stosować wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo – wapiennych oraz akrylowych powłokach malarskich, charakteryzujących się dużą przyczepnością do podłoża. Po wyschnięciu umożliwia uzyskanie powierzchni o wyjątkowej gładkości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zatluszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL M-1 jest gotową masą szpachlową na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyższej jakości wypełniaczy. Służy do wyrównywania, uzupełniania ubytków, napraw szpachlarskich powierzchni. Masa jest plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu łatwo się szlifuje. Powierzchnię po wyschnięciu można malować wszystkimi rodzajami farb.

WYKONANIE

Masę nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Kolejną warstwę można nakładać po stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy. Narzędzia należy czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 15824
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C do +30°C
Grubość warstwy:	do 3 mm
Wydajność:	ok.1,5 kg/m ² /mm
Czas schnięcia:	uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1mm (w temperaturze ok. 22°C i wilgotności 30%).
Przyczepność do podłoża:	betonowego: $\geq 1,1$ N/mm ²
Reakcja na ogień:	A2
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 75ml	EAN 5906474720855
CN	32141090

UWAGI

1. Podłoża silnie chłoneące należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.