

Baumit MosaikTop

Tynk mozaikowy



- efekt różnokolorowych kamyczków
- wysoka odporność na uszkodzenia
- wysoka trwałość użytkowa

Produkt	Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piasków kwarcowych i spoiwa z żywicy syntetycznej.		
Skład	Spoiwo organiczne, barwione piaski kwarcowe, dodatki, woda.		
Właściwości	Wysoce wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, odporny na zabrudzenia, zmywanie i szorowanie, elastycznymostkuje drobne rysy włosowate podłoża. Szczególnie odporny na warunki atmosferyczne- hydrofobowy.		
Przeznaczenie	Tynk mozaikowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na ściany ciągów pieszych i komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń wystawowych, biur, poczekalni, szczególnie polecany w strefie cokołowej, na słupy i ogrodzenia.		
Dane techniczne	Kolory:	12 kolorów*	
	Wypełniacz:	barwiony piasek kwarcowy	
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:	ok. 110 - 140	
		MosaikTop 15 kg	
	Uziarnienie	ok. 2 mm	
	Zużycie	ok. 4,7 kg/m² na gładkim podłożu	
	*Kolory dostępne w opakowaniu 15 kg:	M 301 Albaron, M 314 Ararat, M 317 El Capitan, M 329 Cristallo, M 302 Monviso, M 315 Rodna, M 327 Rushmore, M 330 Elbrus, M 305 Victoria, M 316 Kosh, M 328 Durano, M 331 Nemrut	
Opakowanie	Kubeł 15 kg		
Przechowywanie	Przez 12 miesięcy, w zamkniętym fabrycznie opakowaniu, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Produkt musi być chroniony przed temp. otoczenia powyżej 35 °C i poniżej 5 °C.		
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.		
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl		

Podłoże	Podłoże musi być równe, nośne, związane, suche, nie spękane, wolne od kurzu, wykwitów, oleju i tłuszczu. Produkt można stosować na następujących podłożach: ■ podłoża mineralne (np. szpachle i tynki cementowo-wapienne i cementowe), ■ tynki gipsowe, ■ beton W ograniczonym zakresie można stosować na: ■ systemach ociepleń Nie stosować na: ■ tynkach wapiennych ■ tynkach ciepłochronnych ■ drewno, metal, pvc
Przygotowanie podłoża	Przed nakładaniem tynku podłoże zagruntować podkładem uniwersalnym Baumit UniPrimer (czas schnięcia podkładu min. 24 godziny). ■ wykwity, powierzchnie osypujące się np. stare, zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie, ■ pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej, ■ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg i glonów ■ uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich zapraw szpachlowych
Obróbka	Przed użyciem tynk wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Uwaga: zbyt długie i szybkie mieszanie skutkuje napowietrzeniem masy i może powodować ścieranie koloru barwionych piasków kwarcowych. Nie mieszać z innymi środkami. Tynk nanosić nierdzewną pacą stalową na warstwę o grubości równej wielkości ziarna. Bezpośrednio po nałożeniu tynk w stanie mokrym wygładzać pociągając pacą stale w tym samym kierunku. Nie zacierać. Nie dopuszczać do tworzenia się prześwitów podłoża w nałożonym tynku. Pracować równomiernie i bez przerw na całej powierzchni. Budowa powłoki: 1 x podkład uniwersalny Baumit UniPrimer 1 x tynk mozaikowy Baumit MosaikTop
Wskazówki	W trakcie obróbki i schnięcia produktu (do 12h) temperatura powietrza, materiału i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa niż +25 °C. ■ W trakcie aplikacji, oraz świeżo wykonaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując ochronne siatki na rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Należy zapobiegać przenikaniu wilgoci z podłoża (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapów itp.). Nie stosować na powierzchnie poziome. ■ Kolor: Jednorodność barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. Wszystkie surowce używane do produkcji naszych materiałów pochodzą ze źródeł naturalnych i są pozyskiwane ze szczególną dbałością o środowisko. Z uwagi na naturalną niejednorodność złoża w produkcie mogą się pojawić kruszywa o innym odcieniu lub kolorze. Nie wpływa to na właściwości techniczne i użytkowe wyrobu oraz nie jest to wadą wyrobu obniżającą jego wysoką jakość. Przed aplikacją tynku Baumit MosaikTop o ciemnych kolorach w systemach ociepleń, należy uwzględnić zwiększony stopień nagrzewania powierzchni pod wpływem działania promieni słonecznych. W związku z tym, tynk w kolorach M314, M317, M331 zaleca się stosować jedynie na niewielkich powierzchniach (w szczególności jako elementy dekoracyjne). Stosowanie ciemnych kolorów na dużych powierzchniach w systemach ociepleń wymaga wykonania wybranej opcji pogrubionej warstwy zbrojącej: - grubości ≥ 5mm, wykonanej z zaprawy klejowo szpachlowej Baumit StarContact White, StarContactSpeed lub ProContact z zatopioną siatką z włókna szklanego Baumit StarTex, - grubości 3-4mm, wykonanej z masy szpachlowej Baumit PowerFlex z zatopioną siatką z włókna szklanego BaumitStarTex. ■ Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada właściwości chroniące przed atakiem grzybów i glonów. Działanie zapobiegawcze i opóźniające może jednak nie zostać osiągnięte w krytycznych warunkach środowiskowych (podwyższona wilgotność, opady atmosferyczne, bliskość zbiorników wodnych, zielonej okolicy, w pobliżu lasu, zieleni, drzew i innej roślinności). Stała ochrona przedglonami i/lub grzybami nie może być zagwarantowana. ■ Środki ostrożności: patrz Karta charakterystyki. ■ Uwaga! W celu odświeżenia koloru powierzchnię tynku MosaikTop zaleca się pokryć warstwą rekomendowanego środka egalizacyjnego. Aplikację należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki budowlanej i wytycznymi producenta znajdującymi się w karcie technicznej produktu. Wskazówki bezpieczeństwa: W czasie wykonywania prac należy chronić oczy i skórę oraz odpowiednio zabezpieczyć najbliższe otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczególności powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia - natychmiast usunąć przy pomocy dużej ilości wody, nie czekając na ich wyschnięcie. Po zakończeniu tynkowania - natychmiast oczyścić wodą narzędzia używane do pracy.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.